



Material analisado em CAMSIZER por Retsch Technology.

Princípio de medição: Análise de Imagem Dinâmica (ISO 13322-2:2006)

Pelo menos 80% do material encontra-se dentro da gama de dimensão de partícula indicada na Ficha Técnica.

Nota: Para evitar aglomerações, é adicionado SiO₂ (ULTRASIL® VN3) ao material antes da análise.